

GRAVE 0/31.5 LAITIER

Pétrographie : Laitier de haut fourneau
Elaboration : Concassage - Criblage
Usage : Assise

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
28, voie Romaine BP 10626
57146 Woippy
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 31.5

Norme

NF P 18-545 Article 7

Catégorie

C

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	25	31.5	40	45	W	MB
Etendue e	6														20				10				
V.S.S.+U	11.0														80				100				3.00
V.S.S.	9.0														75				99		100		2.50
V.S.I.	3.0														55				89		98		
V.S.I.-U	1.0														50				84				

Partie informative

Résultats de production

du 04/08/22 au 12/12/22

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	25	31.5	40	45	W	MB
Maximum	8.9	9.7	12	16	21	26	33	41	44	48	54	62	69	72	75	82	86	91	99	100	100	11.2	2.48
Xf+1.25xEcart-types	8.5	9.4	11	15	18	23	29	38	42	47	52	59	66	70	74	82	86	90	99	100	100	10.8	2.03
Moyenne Xf	7.0	7.6	9	12	15	19	24	31	35	39	44	50	57	61	66	77	82	88	97	100	100	8.9	1.15
Xf-1.25xEcart-types	5.5	5.9	7	9	11	14	18	24	28	31	36	41	48	52	59	72	79	85	95	99	99	7.0	0.27
Minimum	5.0	5.4	6	8	11	14	18	24	27	30	36	40	46	50	56	71	78	83	94	99	100	6.8	0.58
Ecart-type	1.19	1.39	1.8	2.4	3.0	3.7	4.6	5.5	5.8	6.2	6.6	7.1	7.0	7.2	6.2	4.1	2.7	2.1	1.6	0.4	0.0	1.50	0.700
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	7

