

## LAITIER LAFE 50/125

### CLASSIFICATION

NF P 11 300 : Classe F9 assimilé D31 (sols insensibles à l'eau)

### COMPOSITION - PETROGRAPHIE

Laitiers d'aciérie de four électrique (LAFE)

### DOMAINE ET PRECAUTION D'EMPLOI

Le laitier LAFE 50/125mm s'utilise principalement en cloutage et remblais. Il est interdit au contact de canalisations métalliques

### ÉLABORATION

Installation de concassage, criblage sur le site de Rive de Gier.

### ENVIRONNEMENT

Le matériau est d'usage routier de type 1 et/ou 2 selon le guide d'acceptabilité environnementale Sétra d'octobre 2012

Classe granulaire	50/125mm	NF EN 13 242	
Los Angeles	LA < 45 <sub>moyenne 19.3</sub>	NF EN 1097-2	
Micro deval	MDE < 45 <sub>moyenne 12</sub>	NF EN 1097-1	
Teneur en sulfates	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ≤ 0.01%	NF EN 12457-4	
Teneur en fines	f < 1%	EN 933-1	
Sensibilité au gel / dégel	Aucune	NF EN 18 545 (art.3.42)	

