

LAITIER LAC 0/10

CLASSIFICATION

NF P 11300 : Matériau de catégorie F9 assimilé D21 (Matériaux propres et insensibles à l'eau)

COMPOSITION PETROGRAPHIE

Laitiers d'aciérie de conversion (laitier LD).

DOMAINE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le laitier LAC 0/10 est utilisable en remblais de tranchées. Il est interdit au contact de canalisations métalliques, sous dallages béton et directement sous enrobés ou enduits superficiels.

ÉLABORATION

Installation de concassage et criblage sur le site de Schoeneck.

ENVIRONNEMENT

Le laitier LAC est d'usage routier de type 1,2 et 3 selon le guide d'acceptabilité environnementale Sétra d'octobre 2012 (pour plus d'information nous contacter).

Classe granulaire	0/10mm	NF EN 933-1	
Masse volumique en vrac	1.69T/m ³	NF EN 1097-3	
Los Angeles	LA < 45 moyenne 14	NF EN 1097-2	
Micro deval	MDE < 45 moyenne 8	NF EN 1097-1	
Valeur au bleu sol	VBS < 0.1g	NF EN 933-9	
Sensibilité au gel / dégel	Aucune	NF EN 18 545 (art.3.42)	

