

LAITIER LHF 0/31,5 BATIMENT

CLASSIFICATION

NF EN 13 242 : Matériau de catégorie G_A85 GT_A10
NF P 11 300 : Classe F8 assimilé D21 (sols insensibles à l'eau)
NF P 18 545 article 7 : Granulat de type E

Classification chimique

Laitier cristallisé de Haut-Fourneau de type A, stable et inerte selon la norme P 18-302

DOMAINE ET PRECAUTION D'EMPLOI

Le laitier LHF 0/31.5mm s'utilise principalement en assises de chaussées (fondation et base) et sous dallages bétons. Il est interdit au contact de canalisations métalliques

ÉLABORATION

Installation de concassage, criblage sur le site de Pont-à-Mousson.

ENVIRONNEMENT

Le matériau est d'usage routier de type 1,2 et 3 selon le guide d'acceptabilité environnementale Sétra d'octobre 2012

Classe granulaire	0/31.5mm	NF EN 13 285	
Masse volumique en vrac humide	1.48T/m ³	NF EN 1097-3	
Los Angeles	LA < 40	NF EN 1097-2	
Micro deval	MDE < 35	NF EN 1097-1	
Expansion volumique :	V ₅ mesuré < 0.1	NF EN 13242 & NF P 18 545	
Porosité intergranulaire	PI _{mesuré} = 37%	NF EN 1097-3	
Valeur au bleu	MB < 1g moyenne 0.27g	NF EN 933-9	
Valeur au bleu sol	VBS < 0.1g	NF P 94 068	
Coefficient d'aplatissement	FI ₂₀ moyenne 6.54	NF EN 933-3	
Optimum proctor modifié	pd = 1.87T/m ³ W=7%	NF P 94-093	

LAITIER LHF 0/31,5 BATIMENT

Site de prod: : **BLENOD LES PAM**

Pétrographie : Laitiers de haut fourneau

Elaboration : Concassé Criblé

Usage : Couche de Fondation et Base

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 31.5

EN 13242 Granulats pour le génie civil et la construction de chaussée

GA85 GTA10

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	D/2	16	20	25	D	31.5	40	1.4D	45	50	2D	63
V.S.S.	6.0													78				99			100			
V.S.I.	0.0													58				91			100			

Partie informative

Résultats de production

	0.063	0.08	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	45	50	63				
Maximum	4.4	5	15	22	31	42	48	53	60	67	75	78	82	90	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Xf+1.25xEcart-types	4.0	5	13	19	27	36	41	46	53	61	69	73	78	88	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Moyenne Xf	3.0	3	10	14	19	27	31	36	43	50	58	62	67	78	88	97	100	100	100	100	100	100	100	100
Xf-1.25xEcart-types	2.0	2	7	9	12	18	22	26	32	39	47	51	56	67	79	92	99	99	99	100	100	100	100	100
Minimum	1.6	2	6	7	10	16	18	22	27	34	42	47	52	63	76	89	97	98	98	100	100	100	100	100
Ecart-type	0.82	0.9	2.8	4.2	5.9	7.2	7.8	8.1	8.5	8.7	9.0	9.0	9.0	8.6	6.8	3.6	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

